

Werkstoff-Datenblatt

Fiche technique

Werkstoff-Nr: No de matière:	Bezeichnung: Désignation:	Norm: Norme:	Ausgabe: Édition:
-	ZF1A	ZF Vorschrift/Conformité	-

Chemische Zusammensetzung

Composition chimique

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
0,15-0,21	0,15-0,40	0,50-0,90	≤ 0,025	≤ 0,035	1,50-1,80	0,25-0,35	1,40-1,70
Cu							
≤ 0,40							

Mechanische Eigenschaften

Propriétés mécaniques

	weichgeglüht + geschält (+A+SH) recuit doux + écrouté (+A+SH)
t mm	HBW max.
16 < t ≤ 40	229
40 < t ≤ 63	229
63 < t ≤ 100	229

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Toutes les informations sont sans garantie.